



Comercial Peach Chemical S.L.

C.I.F. B81548489



SUMINISTROS QUIMICOS INDUSTRIALES

ISO 9001

## RETARD - FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN:

RETARDANTE DE FRAGUADO PARA MORTERO, EXENTO DE CLORUROS.

### CARACTERÍSTICAS:

Se pueden fabricar grandes volúmenes de mortero y utilizarlo fraccionadamente. Debido al retraso controlado de fraguado, el mortero conserva las propiedades de «recién hecho» durante un tiempo prolongado, pero una vez colocado el fraguado se desarrolla normalmente. Después de cada jornada de trabajo, la limpieza de los recipientes de almacenamiento y herramientas es más fácil al conservarse el mortero fresco.

### APLICACIONES:

Para confeccionar cualquier tipo de mortero de cemento con un tiempo de puesta en obra prolongado para:  
Asiento de fábrica de ladrillo, de bloques...  
Rejuntado.  
Enfoscados, revocos, etc.  
Morteros estabilizados.

### CONSUMOS:

Variable entre el 0.5% y el 1.5% del peso de cemento. Para determinar la dosificación óptima, de acuerdo con el retraso deseado, es necesario hacer ensayos ya que dicho retraso dependerá entre otros factores del tipo de cemento utilizado, de su dosificación por cada m<sup>3</sup>, de la cantidad y calidad de la arena, de su granulometría, de las condiciones climatológicas, etc.

### MODO DE EMPLEO:

Se adiciona con el agua de amasado y no directamente sobre la mezcla seca cemento-arena.

### COD.

1273